

Mipa Grundierfiller-Spray ist ein schnelltrocknender, chromatfreier Einkomponenten-Korrosionsschutz-Grundierfiller auf Kunstharzbasis. Speziell geeignet als Haftvermittler für kleine Reparatur- und Durchschliffstellen.



Untergrund:

Eisen und Stahl

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verarbeiten.



Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

Besondere Eigenschaften:

Hervorragender Korrosionsschutz

Sehr hohe Füll- und Deckkraft

Schnell trocknend

Leicht schleifbar

Gute Haftung auf Eisen und Stahl

Überlackierbar mit Mipa BC-Lacken

Nicht mit Polyester-Spritzfüller überlackieren.

**Farbton /
Glanzgrad:**

Beige

Vorbereitung:



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Spritzgänge:



Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
2 - 3 Spritzgänge. Trockenschichtdick von 50 - 60 µm.

Ablüßzeit:



3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen

Arbeitsende:



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten:



Trocknung:

Staubtrocken:	nach ca. 10 - 15 Min.
Schleifbar:	nach ca. 60 Min.
Griffest:	nach ca. 60 Min.
Überlackierbar:	nach ca. 60 Min.
Montagefest:	nach 12 h

**Weiter-
Verarbeitung:**



Trockenschliff:

P 400 - P500



Nass-schliff:

P 800

**Verarbeitungs-
Bedingungen:**

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Nicht mit Polyester-Spritzfüller überlackieren.

Lagerung:

gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

**VOC-
Gesetzgebung:**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 700 g/l VOC

**Sicherheits-
Ratschläge:**

siehe Sicherheitsdatenblatt