

50 027 Leinöl, kalt geschlagen

Produktbezeichnung:

- Leinöl, kalt geschlagen.

Enthält:

- Leinöl.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Naturbelassenes, entschleimtes Leinöl aus erster Pressung.

Eigenschaften:

- naturbelassen
- entschleimt

Verarbeitungshinweise:

- Bindemittel-Zusatz für Ölfarben und Öl-Hilfsmittel.
- Bindemittel zum Anreiben von nichtweißen Ölfarben. (Benötigte Öl-Menge ist stark abhängig von Art und Menge des anzureibenden Pigmentes. Vortest!)
- *Leinöl, kalt geschlagen* trocknet etwas langsamer als *Leinöl, gereinigt 50015*.
- Das Produkt gilbt etwas stärker als *Leinöl, gereinigt 50015*.
- Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt, kann bei Bedarf jedoch mit z.B. *Terpentinersatz 50019* verdünnt werden.
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit *Terpentinöl 50024 / 50102* oder *Terpentinersatz 50019* oder *Pinselreiniger 50051 / 50052* reinigen.
- Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Allgemeine Hinweise zum Umgang mit trocknenden Pflanzenölen:

- Malfarben auf Bindemittelbasis trocknender Pflanzenöle neigen besonders bei Lagerung im Dunkeln zum mehr oder weniger leichten Gilben.
- Mit dem Produkt verunreinigte Materialien wie Putzlappen, Papierreinigungstücher und Schutzbekleidung können sich nach einigen Stunden spontan selbst entzünden. Um Brandgefahr zu vermeiden, sollten alle verunreinigten Materialien mit Wasser durchtränkt in einem geschlossenen Metallbehälter gelagert werden oder vor der Entsorgung mit warmem Seifenwasser gut ausgewaschen werden. Verunreinigte Materialien sollten am Ende eines jeden Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und draußen gelagert werden.

Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.

DrK/ 01.05.2014

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath ·
Tel.: +49-211-2509-0 · www.schmincke.de · info@schmincke.de

